

Specyfikacja jakościowa podłóg dębowych klasa: Jodła Prestige

Biel: niedopuszczalna

Sęki: zdrowe zrosnięte oraz pęknięte dopuszczalne do 20mm

Sęki czarne/dziury po sękach: sęki czarne dopuszczalne do 10mm, dziury po sękach wypełnione szpachlą dopuszczalne do 5mm

Pęknięcia: niedopuszczalne pęknięcia czołowe, dopuszczalne pęknięcia powierzchniowe o maksymalnej szerokości 1mm i maksymalnej długości do 20mm wypełnione szpachlą, w ilości maksymalnie 1 szt. na desce

Usłojenie: dowolne

Kolorystyka: deski o zróżnicowanej naturalnej barwie.

Niedopuszczalne przebarwienia: po suszarni, przekładkach oraz powstałe w skutek niewłaściwego składowania czy obróbki

Błyszcz: dopuszczalny

Rdzeń: niedopuszczalny

Zabityki, zakorki, skazy: dopuszczalne maks 2 szt. na desce o szerokości do Max 2mm i długości 15mm

Chodniki owadzie: niedopuszczalne

Specyfikacja jakościowa podłóg dębowych klasa: Jodła Continent

Biel: dozwolona wewnętrzna i zewnętrzna

Sęki: zdrowe zrosnięte do 60 mm. Dopuszczalne pęknięcia w sękach bez ograniczeń oraz ubytki w sękach do 20mm wypełnione szpachlą

Sęki czarne/dziury po sękach: sęki czarne do 20mm, dziury po sękach wypełnione szpachlą dopuszczalne do 10mm

Pęknięcia: w desce warstwowej dopuszczalne czołowe do długości maksymalnie 30mm i szerokości maksymalnie 3mm w ilości maksymalnie 2szt na desce oraz powierzchniowe o szerokości maksymalnie do 2mm i długości

maksymalnie do 20mm w ilości do 3szt na desce. Wszystkie pęknięcia wypełnione szpachlą

W desce litej niedopuszczalne żadne pęknięcia czołowe.

Usłojenie: dowolne

Kolorystyka: dopuszczalne deski o bardzo zróżnicowanej barwie – przebarwienia naturalne. Dopuszczalne deski z naturalnymi różnicami kolorystycznymi bezszpeczne.

Błyszcz: dopuszczalny

Rdzeń: niedopuszczalny

Zabitki, zakorki, skazy: dopuszczalne o szerokości maksymalnie 20 mm i długości do maksymalnie 100mm w ilości maksymalnie 3 szt. na desce

Chodniki owadzie: niedopuszczalne